

# Informacja techniczna

## Utwardzacz poliuretanowy Hesse DR 4070

### Opis produktu

Utwardzacz do określonych rozpuszczalnikowych lakierów dwuskładnikowych z asortymentu produktów Hesse Lignal.

### Materiał podłożowy

- nie dotyczy

### Aplikacja

#### Aplikacja

pozostałe metody natryskowe



### Dane techniczne

Lepkość (+/- 15%)



34 s / ISO3

Zawartość surowców odnawialnych



0 %

NfA\_Range



37,5 %

VOC\_EU\_Range

62,47 %

VOC FR



A+

warunki transportu



odporne na mróz - do maks. 30 °C

Trwałość podczas składowania tygodnie



52

Temperatura przechowywania



16 - 40

### Wskazówki dotyczące zamawiania

Numer zamówienia

Połysek 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

DR\_4070

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie oznaczają specyfikacji, są to typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie [www.hesse-lignal.de](http://www.hesse-lignal.de) lub uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instrukcji zamawiania, odwiedź naszą stronę internetową, skontaktuj się z naszymi account managerami i przedstawicielami handlowymi, a także ze specjalistycznymi sprzedawcami.